

PROTOKÓŁ Z BADANIA KRUSZYWA

dnia 12.11.2019

Rodzaj kruszywa: GLAUKONIT (wg deklaracji)
 Miejsce pobrania kruszywa: Kruszywo dostarczone
 Pochodzenie kruszywa: Stellarium – Niedźwiada Kolonia (wg deklaracji)
 Cel badania: Przesiew kontrolny
 Użyta metoda: Na sucho

Próbka kruszywa przy badaniu wg normy PN-EN 933-1 dała następujące wyniki:

Masa próbki mokrej:

-

Masa próbki suchej:

1000 g

Frakcja	dno	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	8	16	31,5	suma
Ciężar frakcji [g]	67,1	88,5	319,4	239,5	219,9	53,1	8,6	1,6	2,3				1000
Pozostaje na sicie [%]	6,7	8,6	31,9	24,0	22,0	5,3	0,9	0,2	0,2				100
Rzędna krzywej [%]	0	6,7	15,6	47,5	71,5	93,4	98,8	99,6	99,8	100			

